

Technische Beschreibung

Leder:

JS . THONET, NORDIC & SERIOUS

Leder Typ:

Durchgefärbtes Anilinleder, leicht pigmentiert

Gerbung:

Vegetabil gerberbt, Olivenleder

Herkunft der rohen Häute:

Rinder europäischer Herkunft

Stärke:

1.2 – 1.4 mm

Durchschnittliche Größe:

4.5 m2



Farbechtheit:

Reibechtheit (trocken)	UNI EN ISO 11640	Grey Scale	500 Cycles
Reibechtheit (nass)	UNI EN ISO 11640	Grey Scale	100 Cycles
Reibechtheit bei Schweiß	UNI EN ISO 11640	Grey Scale	60 Cycles
Lichtehttheit	UNI EN ISO 105-B02	Blue Scale	≥ 5
Farbechtheit gegen Wasserflecken	UNI EN ISO 15700	Grey Scale	≥ 3

Physikalische Eigenschaften:

Flexibilität und Ausdauer	UNI EN ISO 5402-1	20.000 Cycles	Keine Risse
Reißfestigkeit	UNI EN ISO 3377-1	N	> 20
Haftung der Veredelung	UNI EN ISO 11644	N/10mm	≥ 3

Entflammbarkeit:

UNI EN ISO 1021-1 , UNI EN ISO 1021-2	Keine Entzündung
BS 5852 PART 1 (Source 0 and Source 1)	Keine Entzündung
California TB 117:2013	Erfüllt
FTP CODE 2010 PART 8 (ex IMO A652 (16))	Erfüllt

Das Leder wird in Übereinstimmung mit der REACH-Verordnung hergestellt.

Leder ist ein Naturmaterial, bei dem Unregelmäßigkeiten in Oberfläche, Farbe und Struktur auftreten können. Dies ist ein Qualitätsmerkmal, das die Grundeigenschaft eines echten und hochwertigen Leders zeigt und ihm ein individuelles und exklusives Aussehen verleiht. Farb- und Strukturabweichungen sind daher keine Fehler oder Mängel und können nicht beanstandet werden.